



东莞市旭亿华化工有限公司

专注于高效环保水性特种树脂及助剂研发与应用

TEL: +86-769-23296008

FAX: +86-769-23624358

http://www.xuh168.com

E-mail: 88@xuh168.com

ADD: 广东省东莞市万江区水蛇涌盈丰大厦 A 座 308 号

纳米防水剂

一、产品说明:

本品为氟碳聚合乳液。具有优异的防水、防油、防污效果，广泛应用于棉织物、纱线、皮革、PU、纸张防水整理，整理后的产品具有优异的防水、疏水、抗潮效果和柔软平滑的手感。本品也可应用于木材防水处理。

二、产品物理性质:

| | |
|-------|-------------------|
| 型号: | XH-508 |
| 外观: | 浅黄至乳白色液体 |
| 固含量: | 12% (105℃恒温 5 小时) |
| PH 值: | 7~8 |
| 离子型: | 非离子 |
| 相容性: | 水 |

三、主要特性及优点:

- 优异的防水效果和柔软舒适的手感。
- 处理织物、纸张、皮革可在物品表面形成荷叶效应。
- 乳液稳定性极佳，不含乳化剂。
- 不泛黄，不会产生油斑、拨水抗水长时保持。
- 与水可任意比例混溶，使用简便，安全环保。

四、应用领域及使用方法:

应用于纺织品防水整理、皮革、纸张、木材、水性涂料等防水处理。

1、纺织整理: 纯棉 4%浓度; 混纺 3%浓度; 化纤 2%浓度。皮革 1%浓度 纸张 0.5%浓度。

2、也可直接兑去离子水稀释 3-50 倍后喷涂、浸渍或浸轧织物、皮革等工艺环节，将工作液喷涂、浸渍或一浸一扎后在 120℃ 预烘 10 分钟，再 170℃ 烘 3-5 分钟即可。

五、储存包装:

本品为非危险品，不可食用，避免接触眼部，可按一般化学品运输。存储时请注意密封保存，存放于干燥通风处，常温下有效期为 6 个月，包装为 25kg 50kg、塑胶桶。

我们致力于提供整套水性配方体系解决方案

水性聚氨酯分散体、水性聚碳酸酯树脂、水性哑光 PUD 树脂、手感弹性哑光聚氨酯树脂、耐磨抗刮伤、防粘连蜡粉、蜡浆、蜡乳液、手感微粉、弹性粉、消光哑粉、助剂: (分散剂、手感剂、流平剂、固化剂、防粘剂、润湿剂、交联剂、增稠剂、消泡剂、防沉流变剂等产品)